

VISCO - SCHAUM
VISCO ELASTISCHER SCHAUM

Code	Farbe	Brutto Raumgewicht (kg/m ³)	Netto Raumgewicht DIN EN ISO 845 (kg/m ³)	Stauchhärte 40% DIN EN ISO 3386 - 1 (kPa)	Bruchdehnung DIN EN ISO 1798 (%)	Zugfestigkeit DIN EN ISO 1798 (kPa)	Ruckprall - Elastizität DIN EN ISO 8307 (%)	Druckverformungsrest 50 %, 22 h, 70 °C DIN EN ISO 1856 (%)	Wet Compression Set RH 95 %, 22 h, 40 °C NFT 56 112 (%)
VISCO 45 S *	Gelb	45	43	2,0	> 110	> 100	< 15	< 5	< 2
VISCO 52 S	Gelb	52	50	1,8	> 105	> 90	< 15	< 5	< 2

Tel : +32 11 54 90 00

Fax: +32 11 54 90 70 E-mail info@polypreen.com

Die Prüfergebnisse sind Mittelwerte, die unser Toleranzen gelten, Änderungen vorbehalten.

Januar 2017

* Ergebnisse vorbehaltlich - **Neue Qualität**