

VISCO - MOUSSES
MOUSSES VISCOÉLASTIQUES

Code	Couleur	Densité Brute (kg/m ³)	Densité Nette DIN EN ISO 845 (kg/m ³)	Résistance à la compression 40 % DIN EN ISO 3386 - 1 (kPa)	Allongement à la rupture DIN EN ISO 1798 (%)	Résistance à la rupture DIN EN ISO 1798 (kPa)	Résilience DIN EN ISO 8307 (%)	Déformation rémanente 50 %, 22 h, 70 °C DIN EN ISO 1856 (%)	Wet Compression Set RH 95 %, 22 h, 40 °C NFT 56 112 (%)
VISCO 45 S *	Jaune	45	43	2,0	> 110	> 100	< 15	< 5	< 2
VISCO 52 S	Jaune	52	50	1,8	> 105	> 90	< 15	< 5	< 2

Tel : +32 11 54 90 00

Fax: +32 11 54 90 70 E-mail info@polypreen.com

Les résultats des tests sont des valeurs moyennes nos tolérances s'appliquent, sujet à changement.

Janvier 2017

* sans préjudice - **Nouveau qualité**