

VISCO - SCHUIMEN
VISCOELASTISCHE SCHUIMEN

Code	Kleur	Bruto Densiteit (kg/m ³)	Netto Densiteit DIN EN ISO 845 (kg/m ³)	Hardheid 40% DIN EN ISO 3386 - 1 (kPa)	Maximale Uitrekking DIN EN ISO 1798 (%)	Treksterkte DIN EN ISO 1798 (kPa)	Veerkracht DIN EN ISO 8307 (%)	Compressie set 50 %, 22 h, 70 °C DIN EN ISO 1856 (%)	Wet Compressie Set RH 95 %, 22 h, 40 °C NFT 56 112 (%)
VISCO 45 S *	Geel	45	43	2,0	> 110	> 100	< 15	< 5	< 2
VISCO 52 S	Geel	52	50	1,8	> 105	> 90	< 15	< 5	< 2

Tel : +32 11 54 90 00

Fax: +32 11 54 90 70 E-mail info@polypreen.com

De testresultaten zijn gemiddelde waarden waarop onze toleranties van toepassing zijn, wijzigingen voorbehouden.

Januari 2017

* Specificaties onder voorbehoud - **Nieuwe kwaliteit**