



KONVENTIONELLER POLYETHERSCHAUM (CE)



Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Interner Code	Farbe	Breite ^{1,2} (cm)	Bruttodichte ³ (kg/m ³)	DIN EN ISO 845 Nettodichte ⁴ (kg/m ³)	DIN EN ISO 3386 - 1 CLD bei 40% ⁵ (kPa)
163	Weiß	190	16	15	2,6
		203			
		212			
183	Weiß	190	18	17	2,5
		199			
		212			
2025	Weiß	203	20	18	2,5
203	Weiß	212	20	18	2,8
204 ⁶	Anthrazit	212	22	21	3,5
	Blau	212			
	Gelb	190 203			
233	Weiß	190	23	21	3,4
		203			
		212			
234	Weiß	190	23	21	4,5
		203			
241	Weiß	212	24	22	1,9
245	Canary	203	24	22	6,5



KONVENTIONELLER POLYETHERSCHAUM (CE)



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
0105022 Centexbel

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Interner Code	Farbe	Breite ^{1,2} (cm)	Bruttodichte ³ (kg/m ³)	DIN EN ISO 845 Nettodichte ⁴ (kg/m ³)	DIN EN ISO 3386 - 1 CLD bei 40% ⁵ (kPa)
252	Grau	203	25	23	2,7
253	Grau	212	25	23	3,7
254	Weiß	203	25	23	4,5
		205			
		212			
		212			
273	Blau	212	27	25	3,8
		188			
281	Grau	203	28	26	3,0
283	Weiß	200	28	26	4,0
		203			
		205			
293	Grün	203	29	27	3,8
		203			
302	Weiß	203	30	28	3,0
304	Weiß	203	30	28	4,5
		212			



KONVENTIONELLER POLYETHERSCHAUM (CE)



Interner Code	Farbe	Breite ^{1,2} (cm)	Bruttodichte ³ (kg/m ³)	DIN EN ISO 845 Nettodichte ⁴ (kg/m ³)	DIN EN ISO 3386 - 1 CLD bei 40% ⁵ (kPa)
305	Weiß	212	30	28	6,0
	Blau	212			
331	Weiß	203	33	31	3,0
351	Weiß	190	35	33	3,0
352	Weiß	212	35	33	3,8
353	Blau	212	35	33	4,1
354	Blau	212	35	33	5,0
355	Weiß	205	35	33	6,5
	Grün	212			
381	Grün	203	38	36	2,9
401	Grün	203	40	38	2,9
403	Gelb	203	40	38	4,5
404	Weiß	203	40	38	5,5
405	Weiß	205	40	38	7,0

¹ Toleranzen Abmessungen ± 2 cm Produktion plus ± 2 cm Pressezug Lieferungen.

Pressezug Bewertung Abmessungen erst 48 Stunden nach dem Entladen.

² Weitere Größen bei ausreichender Abnahme möglich.

^{3,4} Toleranzen der Dichten: ± 1 kg

⁵ Härtetoleranzen: ± 10%

⁶ 204 Anthrazit: zusätzliche Dichteabweichung bis ± 5% möglich.

Polypreen België NV
Kerkhovensesteenweg 88
3920 Lommel, Belgium
BTW: BE 0401.339.280

Sales manager foam:
Bart Smetrijns
Tel: +32 11 54 90 00
E-mail: foam@polypreen.com



Kerkhovensesteenweg 88
B - 3920 Lommel
+32 11 54 90 00

■ info@polypreen.com ■ polypreen.com