



HOCHELASTISCHER SCHAUM (HR)



Interner Code	Farbe	Breite ^{1,2} (cm)	Bruttodichte ³ (kg/m ³)	DIN EN ISO 845 Nettodichte ⁴ (kg/m ³)	DIN EN ISO 3386 - 1 CLD bei 40% ⁵ (kPa)	Erreichte Standards
HR 28 S	Weiß	203	26	23	2,0	CTB 117 NFP 92 512 - M4
HR 30 M	Weiß	203	30	28	3,3	CTB 117 NFP 92 512 - M4
HR 32 S	Grau	203	32	30	2,9	CTB 117 NFP 92 512 - M4
HR 35 M	Gelb	190	35	33	3,3	CTB 117
		203				NFP 92 512 - M4
HR 35 H	Gelb	203	35	33	4,0	CTB 117
		212				NFP 92 512 - M4
HR 38 H	Orange	203	38	36	4,0	CTB 117
		212				NFP 92 512 - M4



HOCHELASTISCHER SCHAUM (HR)



Interner Code	Farbe	Breite ^{1,2} (cm)	Bruttodichte ³ (kg/m ³)	DIN EN ISO 845 Nettodichte ⁴ (kg/m ³)	DIN EN ISO 3386 - 1 CLD bei 40% ⁵ (kPa)	Erreichte Standards
HR 38 HH ⁶	Orange	203	38	36	5,2	CTB 117 NFP 92 504 - M4
HR 40 S	Eis Blau	203	40	38	2,9	CTB 117 NFP 92 504 - M4 NFP 92 512 - M4
HR 40 H	Blau	203	40	38	4,3	CTB 117 EN 1021
HR 43 H	Weiß	203	43	41	4,7	CTB 117 NFP 92 504 - M4 NFP 92 512 - M4



HOCHELASTISCHER SCHAUM (HR)



Interner Code	Farbe	Breite ^{1,2} (cm)	Bruttodichte ³ (kg/m ³)	DIN EN ISO 845 Nettodichte ⁴ (kg/m ³)	DIN EN ISO 3386 - 1 CLD bei 40% ⁵ (kPa)	Erreichte Standards
HR 45 S	Rosa	203	45	43	3,3	CTB 117
HR 55 M	Grau	203	55	53	3,7	CTB 117
HR 55 H	Gelb	203	55	53	4,5	CTB 117 EN 1021
HR 60 S	Gelb	203	60	58	2,8	ISO 10993-5 CTB 117



HIGH RESILIENCE POLYETHER SCHUIM (HR)



Interner Code	Farbe	Breite ^{1,2} (cm)	Bruttodichte ³ (kg/m ³)	DIN EN ISO 845 Nettodichte ⁴ (kg/m ³)	DIN EN ISO 3386 - 1 CLD bei 40% ⁵ (kPa)	Erreichte Standards
HR 70 M	Weiß	203	70	68	3,2	CTB 117

¹ Toleranzen Abmessungen ± 2 cm Produktion plus ± 2 cm Pressezug Lieferungen.

Pressezug Bewertung Abmessungen erst 48 Stunden nach dem Entladen.

² Weitere Größen bei ausreichender Abnahme möglich.

^{3,4} Toleranzen der Dichten: ± 1 kg

⁵ Härtetoleranzen: ± 10%

⁶ Bestellung möglich ab 70 m Produktion.

Polypreen België NV
Kerkhovensesteenweg 88
3920 Lommel, Belgium
BTW: BE 0401.339.280

Sales manager foam:
Bart Smetrijns
Tel: +32 11 54 90 00
E-mail: foam@polypreen.com



Kerkhovensesteenweg 88
B - 3920 Lommel

+32 11 54 90 00

■ info@polypreen.com ■ polypreen.com