



MOUSSE POLYÉTHER HAUTE RÉSILIENCE (HR)



Code interne	Couleur	Largeur ^{1,2} (cm)	Densité brute ³ (kg/m ³)	DIN EN ISO 845 Densité nette ⁴ (kg/m ³)	DIN EN ISO 3386 - 1 CLD at 40% ⁵ (kPa)	Normes atteintes
HR 28 S	Blanc	203	26	23	2,0	CTB 117 NFP 92 512 - M4
HR 30 M	Blanc	203	30	28	3,3	CTB 117 NFP 92 512 - M4
HR 32 S	Gris	203	32	30	2,9	CTB 117 NFP 92 512 - M4
HR 35 M	Jaune	190	35	33	3,3	CTB 117
		203				NFP 92 512 - M4
HR 35 H	Jaune	203	35	33	4,0	CTB 117
		212				NFP 92 512 - M4
HR 38 H	Orange	203	38	36	4,0	CTB 117
		212				NFP 92 512 - M4



MOUSSE POLYÉTHÈRE HAUTE RÉSILIENCE (HR)



Code interne	Couleur	Largeur ^{1,2} (cm)	Densité brute ³ (kg/m ³)	DIN EN ISO 845 Densité nette ⁴ (kg/m ³)	DIN EN ISO 3386 - 1 CLD at 40% ⁵ (kPa)	Normes atteintes
HR 38 HH ⁶	Orange	203	38	36	5,2	CTB 117 NFP 92 504 - M4
HR 40 S	Glacé bleue	203	40	38	2,9	CTB 117 NFP 92 504 - M4 NFP 92 512 - M4
HR 40 H	Bleu	203	40	38	4,3	CTB 117 EN 1021
HR 43 H	Blanc	203	43	41	4,7	CTB 117 NFP 92 504 - M4 NFP 92 512 - M4



MOUSSE POLYÉTHÈRE HAUTE RÉSILIENCE (HR)



Code interne	Couleur	Largeur ^{1,2} (cm)	Densité brute ³ (kg/m ³)	DIN EN ISO 845 Densité nette ⁴ (kg/m ³)	DIN EN ISO 3386 - 1 CLD at 40% ⁵ (kPa)	Normes atteintes
HR 45 S	Rose	203	45	43	3,3	CTB 117
HR 55 M	Gris	203	55	53	3,7	CTB 117
HR 55 H	Jaune	203	55	53	4,7	CTB 117 EN 1021
HR 60 S	Jaune	203	60	58	2,8	ISO 10993-5 CTB 117



HIGH RESILIENCE POLYETHER SCHUIM (HR)



Code interne	Couleur	Largeur ^{1,2} (cm)	Densité brute ³ (kg/m ³)	DIN EN ISO 845 Densité nette ⁴ (kg/m ³)	DIN EN ISO 3386 - 1 CLD at 40% ⁵ (kPa)	Normes atteintes
HR 70 M	Blanc	203	70	68	3,2	CTB 117

¹ Tolérances dimensions ± 2 cm production plus ± 2 cm transport camion presse.

Livraisons camion presse dimensions à évaluer que 48h après déchargement.

² Dimensions supplémentaires possibles en prenant des quantités suffisantes.

^{3,4} Tolérances sur les densités: ± 1 kg

⁵ Tolerances sur les duretés: $\pm 10\%$

⁶ Commande possible à partir de 70 m production.

Polypreen België NV
Kerkhovensesteenweg 88
3920 Lommel, Belgium
BTW: BE 0401.339.280

Sales manager foam:

Bart Smetrijns

Tel: +32 11 54 90 00

E-mail: foam@polypreen.com



Kerkhovensesteenweg 88
B - 3920 Lommel

+32 11 54 90 00

■ info@polypreen.com ■ polypreen.com