



HIGH RESILIENCE POLYETHER SCHUIM (HR)



Interne Code	Kleur	Breedte ^{1,2} (cm)	Bruto dichtheid ³ (kg/m ³)	DIN EN ISO 845 Netto dichtheid ⁴ (kg/m ³)	DIN EN ISO 3386 - 1 CLD bij 40% ⁵ (kPa)	Behaalde standaarden
HR 28 S	Wit	203	26	23	2,0	CTB 117 NFP 92 512 - M4
HR 30 M	Wit	203	30	28	3,3	CTB 117 NFP 92 512 - M4
HR 32 S	Grijs	203	32	30	2,9	CTB 117 NFP 92 512 - M4
HR 35 M	Geel	190 203	35	33	3,3	CTB 117 NFP 92 512 - M4
HR 35 H	Geel	203 212	35	33	4,0	CTB 117 NFP 92 512 - M4
HR 38 H	Oranje	203 212	38	36	4,0	CTB 117 NFP 92 512 - M4



HIGH RESILIENCE POLYETHER SCHUIM (HR)



Interne Code	Kleur	Breedte ^{1,2} (cm)	Bruto densiteit ³ (kg/m ³)	DIN EN ISO 845 Netto densiteit ⁴ (kg/m ³)	DIN EN ISO 3386 - 1 CLD bij 40% ⁵ (kPa)	Behaalde standaarden
HR 38 HH ⁶	Oranje	203	38	36	5,2	CTB 117 NFP 92 504 - M4
HR 40 S	Ijs blauw	203	40	38	2,9	CTB 117 NFP 92 504 - M4 NFP 92 512 - M4
HR 40 H	Blauw	203	40	38	4,3	CTB 117 EN 1021
HR 43 H	Wit	203	43	41	4,7	CTB 117 NFP 92 504 - M4 NFP 92 512 - M4



HIGH RESILIENCE POLYETHER SCHUIM (HR)



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
90336124 Centexbel

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Interne Code	Kleur	Breedte ^{1,2} (cm)	Bruto densiteit ³ (kg/m ³)	DIN EN ISO 845 Netto densiteit ⁴ (kg/m ³)	DIN EN ISO 3386 - 1 CLD bij 40% ⁵ (kPa)	Behaalde standaarden
HR 45 S	Roze	203	45	43	3,3	CTB 117
HR 55 M	Grijs	203	55	53	3,7	CTB 117
HR 55 H	Geel	203	55	53	4,5	CTB 117 EN 1021
HR 60 S	Geel	203	60	58	2,8	ISO 10993-5 CTB 117



HIGH RESILIENCE POLYETHER SCHUIM (HR)



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
90336124 Centexbel

Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Interne Code	Kleur	Breedte ^{1,2} (cm)	Bruto densiteit ³ (kg/m ³)	DIN EN ISO 845 Netto densiteit ⁴ (kg/m ³)	DIN EN ISO 3386 - 1 CLD bij 40% ⁵ (kPa)	Behaalde standaarden
HR 70 M	Wit	203	70	68	3,2	CTB 117

¹ Toleranties op afmetingen ± 2 cm productie plus ± 2 cm perswagentransport.

Leveringen perswagen afmetingen pas te evalueren 48 h na lossen.

² Extra groottes mogelijk bij voldoende afname.

^{3,4} Tolerantie op densiteiten: ± 1 kg

⁵ Tolerantie op hardheden: ± 10%

⁶ Bestelling mogelijk vanaf 70 m productie.

Polypreen België NV
Kerkhovensesteenweg 88
3920 Lommel, Belgium
BTW: BE 0401.339.280

Sales manager foam:

Bart Smetrijns

Tel: +32 11 54 90 00

E-mail: foam@polypreen.com



Kerkhovensesteenweg 88
B - 3920 Lommel
+32 11 54 90 00

■ info@polypreen.com ■ polypreen.com