



## VISKOELASTISCHER SCHAUM (VE)



Interner Code	Farbe	Breite <sup>1,2</sup> (cm)	Bruttodichte <sup>3</sup> (kg/m <sup>3</sup> )	DIN EN ISO 845 Nettodichte <sup>4</sup> (kg/m <sup>3</sup> )	DIN EN ISO 3386 - 1 CLD bei 40% <sup>5</sup> (kPa)
HC 40 hypersoft viscogel <sup>6</sup>	Grau	203	40	38	1,5
Visco 45 S	Gelb	203	45	43	1,8
Visco 52 S	Gelb	203	52	50	1,8
Visco 52 M	Gelb	203	52	50	2,4

<sup>1</sup> Toleranzen Abmessungen ± 2 cm Produktion plus ± 2 cm Pressezug Lieferungen.

Pressezug Bewertung Abmessungen erst 48 Stunden nach dem Entladen.

<sup>2</sup> Weitere Größen bei ausreichender Abnahme möglich.

<sup>3,4</sup> Toleranzen der Dichten: ± 1 kg

<sup>5</sup> Härtetoleranzen: ± 10%

<sup>6</sup> Hyperleitfähiger Graphitschaum

Polypreen België NV  
Kerkhovensesteenweg 88  
3920 Lommel, Belgium  
BTW: BE 0401.339.280

Sales manager foam:

Bart Smetrijns

Tel: +32 11 54 90 00

E-mail: foam@polypreen.com



Kerkhovensesteenweg 88  
B - 3920 Lommel

+32 11 54 90 00

■ info@polypreen.com ■ polypreen.com