



## VISCO-ELASTISCH SCHUIM (VE)



Tested for harmful substances,  
www.oeko-tex.com/standard100



Interne Code	Kleur	Breedte <sup>1,2</sup> (cm)	Bruto densiteit <sup>3</sup> (kg/m <sup>3</sup> )	DIN EN ISO 845 Netto densiteit <sup>4</sup> (kg/m <sup>3</sup> )	DIN EN ISO 3386 - 1 CLD bij 40% <sup>5</sup> (kPa)
HC 40 hypersoft viscogel <sup>6</sup>	Grijs	203	40	38	1,5
Visco 45 S	Geel	203	45	43	1,8
Visco 52 S	Geel	203	52	50	1,8
Visco 52 M	Geel	203	52	50	2,4

<sup>1</sup> Toleranties op afmetingen  $\pm 2$  cm productie plus  $\pm 2$  cm perswagentransport.

Leveringen perswagen afmetingen pas te evalueren 48 h na lossen.

<sup>2</sup> Extra groottes mogelijk bij voldoende afname.

<sup>3,4</sup> Tolerantie op densiteiten:  $\pm 1$  kg

<sup>5</sup> Tolerantie op hardheden:  $\pm 10\%$

<sup>6</sup> Hyperconductief grafietschuim

Polypreen België NV  
Kerkhovensesteenweg 88  
3920 Lommel, Belgium  
BTW: BE 0401.339.280

Sales manager foam:

Bart Smetrijns

Tel: +32 11 54 90 00

E-mail: foam@polypreen.com



Kerkhovensesteenweg 88  
B - 3920 Lommel  
+32 11 54 90 00

■ info@polypreen.com ■ polypreen.com