

Code	Kleur	Bruto Densiteit (kg/m ³)	Netto Densiteit DIN EN ISO 845 (kg/m ³)	Hardheid 40 % DIN EN ISO 3386 - 1 (kPa)	Max. Uitrekking DIN EN ISO 1798 (%)	Trekstrekke DIN EN ISO 1798 (kPa)	Veerkracht DIN EN ISO 8307 (%)	Compressie Set 50 %, 22 h, 70 °C DIN EN ISO 1856 (%)	Wet Compressie Set RH 95 %, 22 h, 40 °C NFT 56 112 (%)
161 y	Wit	16	15	1,5	> 200	> 85	> 35	< 11	< 45
163	Wit	16	15	2,6	> 140	> 120	> 35	< 10	< 50
183	Wit	18	17	2,5	> 145	> 120	> 35	< 7	< 25
2025	Wit	20	18	2,5	> 145	> 125	> 40	< 5,2	< 15
203	Wit	20	18	2,8	> 135	> 115	> 35	< 8	< 18
204 *	L.Blauw / L.Geel / Zwart	22	21	3,5	> 170	> 140	> 35	< 7	< 18
231	Wit	23	21	1,7	> 210	> 100	> 50	< 7	< 10
233	Wit	23	21	3,4	> 170	> 135	> 35	< 7	< 15
234	Wit	23	21	4,5	> 125	> 140	> 35	< 6	< 20
245	Canary	24	22	6,5	> 75	> 200	> 30	< 15	< 50
251	Wit	25	23	2,0	> 200	> 120	> 45	< 7	< 10
252	Licht Grijs	25	23	2,7	> 135	> 100	> 40	< 8	< 25
253	Grijs	25	23	3,7	> 135	> 120	> 35	< 7	< 15
254	Wit / L.Blauw / Zwart	25	23	4,5	> 105	> 140	> 35	< 7	< 25
273	Licht Blauw	27	25	3,8	> 145	> 135	> 40	< 7	< 10
281	Wit	28	26	3,0	> 140	> 100	> 40	< 8	< 15
283	Wit	28	26	4,0	> 145	> 140	> 40	< 7	< 10
293	Wit / Groen	29	27	3,8	> 165	> 145	> 40	< 6	< 10
302	Wit	30	28	3,0	> 160	> 120	> 40	< 7	< 12
304	Wit	30	28	4,5	> 130	> 155	> 35	< 7	< 10
305	Wit / Donker blauw	30	28	6,0	> 95	> 165	> 35	< 7	< 11
306 FR z	Beige	30	28	7,0	> 75	> 160	> 30	< 8	< 20

Code	Kleur	Bruto Densiteit (kg/m ³)	Netto Densiteit DIN EN ISO 845 (kg/m ³)	Hardheid 40 % DIN EN ISO 3386 - 1 (kPa)	Max. Uitrekking DIN EN ISO 1798 (%)	Trekstrekte DIN EN ISO 1798 (kPa)	Veerkracht DIN EN ISO 8307 (%)	Compressie Set 50 %, 22 h, 70 °C DIN EN ISO 1856 (%)	Wet Compressie Set RH 95 %, 22 h, 40 °C NFT 56 112 (%)
331	Wit	33	31	3,0	> 185	> 120	> 45	< 6	< 10
351	Wit	35	33	3,0	> 165	> 120	> 45	< 7	< 11
352	Licht Beige	35	33	3,8	> 190	> 150	> 45	< 6	< 10
353	Blauw	35	33	4,1	> 175	> 145	> 45	< 6	< 9
354	Donker Blauw	35	33	5,0	> 130	> 175	> 40	< 6	< 9
355	Licht Groen / Wit	35	33	6,5	> 105	> 185	> 35	< 6	< 8
381	Licht Groen	38	36	2,9	> 180	> 110	> 45	< 6	< 10
401	Licht Groen	40	38	2,9	> 180	> 120	> 50	< 6	< 10
403	Geel	40	38	4,5	> 185	> 170	> 50	< 6	< 9
404	Wit	40	38	5,5	> 145	> 180	> 45	< 6	< 9

Tel : +32 11 54 90 00

Fax: +32 11 54 90 70 E-mail info@polypreen.com

De testresultaten zijn gemiddelde waarden waarop onze toleranties van toepassing zijn, wijzigingen voorbehouden
Toleranties afmetingen +- 2cm productie plus +- 2cm perswagentransport
Leveringen perswagen pas te evalueren 48h na lossen

Februari 2019

* SG 204 zwart : afwijkingen tot + 5 % mogelijk bij densiteit
y Beperkt beschikbaar
z enkel 203 x 246 cm